



SUPER SARAVINYL V 10+

SUPERSARAVINYL V10+ est une peinture acrylique mate à base de résine en émulsion.

CLASSIFICATION : NM 03-3-009, Famille I Classe 7a2

Destination

- Intérieur / Extérieur

Propriétés

- Grand pouvoir couvrant.
- Facilité d'application.
- Séchage rapide.
- Bon accrochage.

Caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|---|
| Aspect du film | Mat | Rendement | 6 à 8 m ² /kg |
| Densité à 25°C | 1.70±0.05Kg/L | Conditionnement | 1Kg-5Kg-10Kg-30Kg-45Kg |
| Viscosité à 25°C | 141±2Ku | Teinte | Blanc |
| PH à 25 °C | 8.50 – 9.50 | Conservation | 12 mois en emballage non entamé |
| Dilution | 5 à 10% avec l'eau | Séchage | Hors poussière: 15min Sec : 30min Dur : 12h |

Mode d'application

Sur un support sec, sain et soigneusement préparé, dans les règles de l'art suivre les étapes suivantes :

| MODE D'APPLICATION | | NOMBRE DE COUCHE |
|--------------------|------------------------------|------------------|
| INTERIEUR | IMPRESSION SARAPRIM | 1 |
| | ENDUIT PATE 2000 | 2 |
| | PEINTURE VINYLIQUE dilué 10% | UNE SOUS COUCHE |
| | SUPERSARAVINYL V10+ dilué 5% | 2 |
| EXTERIEUR | IMPRESSION SARAPRIM | 1 |
| | ENDUIT FACADE EF 20 | 2 |
| | PEINTURE VINYLIQUE dilué 10% | UNE SOUS COUCHE |
| | SUPERSARAVINYL V10+ dilué 5% | 2 |

Application

- Matériel d'application : rouleau, pinceau.
- Nettoyage des outils : A l'eau

Stockage

- Il est préférable de stocker le produit dans un endroit sec et conserver à l'abri du soleil et de la chaleur.

Santé et sécurité

Ce produit n'est pas classé comme dangereux. Pour plus de détail consulter la fiche des données de sécurité.